

NETLINK 90 HS, PP-FOLIE

Artikelnummer: 3842

Saint-Gobain® Biolink® netlink 90 hs,pp-folie ist ein gelegeverstärktes Transferklebeband.

Der verwendete Klebstofffilm ist langlebig, druckempfindlich und eignet sich zum Befestigen, Montieren und Laminieren von Schaumstoffen, niederenergetischen Kunststoffen, Gummi, EPDM und Folien. Das eingearbeitete Gelege garantiert eine gute Dimensionsstabilität und eine vereinfachte Weiterverarbeitung.

Eigenschaften und Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Herausragende Soforthaftung
- Exzellente Benetzungseigenschaften
- Ausgezeichnet für Textilverklebungen



ANWENDUNGEN

- Laminierung von unterschiedlichsten Substraten, einschließlich niederenergetischer und rauer Oberflächen

Klebebandaufbau



Gesamtdicke: 0,110 mm

| | Material | Farbe | Dicke |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| Liner | Polypropylenfolie | Weiß | 0,080 mm |
| Klebstoff | Modifiziertes Acrylat | Transparent | 0,110 mm |
| Träger | Glasgelege | Weiß | - |
| Klebstoff | - | - | - |
| Liner | - | - | - |



Standard Rollengröße

- 1000 mm Breite, 250 Laufmeter

Abweichende Rollenmaße sind auf Nachfrage erhältlich.

Technische Daten

Alle Tests erfolgten unter Standard-Prüfbedingungen. Die hier angegebenen Werte entsprechen typischen Werten und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

| Eigenschaft | Testmethode | In Anlehnung An | Wert |
|---|---|-----------------|-------------------------|
| 180° Schälfestigkeit auf Stahl bei 20°C |  | AFERA 5001 | 32* N/25mm |
| Statische Scherfestigkeit bei 20°C |  | AFERA 5012 | 10 N/625mm ² |
| Temperatureinsatzbereich | - | - | -40°C bis +95°C |
| Kurzzeitiger Temperatureinsatzbereich | - | - | Bis +120°C |

*Kohäsionsbruch

Wichtige Hinweise

- Es ist **Saint-Gobain** nicht möglich, jede Anwendung unserer Produkte vorherzusehen oder zu überwachen. Wir empfehlen daher dringend, das Produkt vor dem kommerziellen Einsatz unter den jeweiligen Anwendungsbedingungen zu testen.
- Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, sowie frei von Öl, Fett, Staub und Schmutz sein. Wir empfehlen die Reinigung mit Isopropylalkohol.
- Klebeband mit gleichmäßigem Druck von 100-150 kPa auftragen, um guten Kontakt zwischen Klebeband und zu verklebendem Werkstoff sicherzustellen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 15°C und 40°C liegen. Von der Verarbeitung unter 15°C wird abgeraten, da der Klebstoff bei niedrigen Temperaturen zu fest ist und möglicherweise nicht optimal bindet.
- Die Klebkraft baut sich nach dem Auftragen langsam auf, die Endklebkraft ist typischerweise nach 72 Stunden erreicht. Der Aufbau der Klebkraft kann durch Erwärmen auf über 40°C beschleunigt werden.
- Lagerfähigkeit: Bis zu 12 Monate nach Einkauf bei Lagerung in der Originalverpackung unter Temperaturen bis 21°C und 50% relative Luftfeuchte. Direkte Sonneneinstrahlung sowie große Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Die im Datenblatt aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte. Die Angaben sind nicht verbindlich, stellen keine Garantie dar und sind somit nicht für technische Spezifikationen bestimmt.
- Sofern nicht speziell vereinbart, behalten wir uns das Recht vor, Rohmaterial aus mehr als einer Quelle zu verwenden, sofern die in diesem Datenblatt angegebenen Eigenschaften davon nicht beeinflusst bzw. verändert werden.

WICHTIG: Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Eignung und Sicherheit der Saint-Gobain-Produkte für alle beabsichtigten Verwendungszwecke sicherzustellen und dass die verwendeten Materialien alle einschlägigen gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Saint-Gobain übernimmt keine Haftung für Produktfehler, die auf Ihre Handlungen oder Unterlassungen zurückzuführen sind, einschließlich Ihrer Verwendung, Design, Herstellung oder Anwendung von Produkten, in denen die Materialien verarbeitet sind.

GARANTIE: Dieses Dokument darf nicht als Garantie oder Leistungsversprechen betrachtet werden. Die oben aufgeführten Produktbeschreibungen können je nach den gewünschten Spezifikationen und Testprotokollen variieren. In der Regel garantiert Saint-Gobain, dass die Produkte bei der Lieferung den gegenseitig vereinbarten Spezifikationen entsprechen, und erkennt Saint-Gobain Ansprüche aus Garantieverletzungen für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab Lieferung der Produkte an. Wird festgestellt, dass ein Produkt nicht konform mit seiner Garantie ist, ist Saint-Gobains einzige Verpflichtung, nach eigenem Ermessen dieses zu ersetzen oder dessen Kaufpreis zu erstatten. Die einzige Verpflichtung im Rahmen einer anwendbaren Produktgarantie besteht darin, einen Teil, der sich als fehlerhaft erweist, zu ersetzen oder nach eigenem Ermessen den Kaufpreis dafür zu erstatten.

Saint-Gobain lehnt jegliche weitere ausdrücklichen oder impliziten Garantien ab, einschließlich für die Marktgängigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder für eine bestimmte Verwendung.



TAPE SOLUTIONS

Nordamerika | Südamerika
Europa | Asien

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte
tapesolutions.saint-gobain.com