

NETLINK 150HX, PET-LINER

Artikelnummer: 6094


Saint-Gobain® Biolink® netlink 150hx,PET-liner ist ein gelegeverstärktes Transferklebeband.

Der verwendete Klebstofffilm ist langlebig, druckempfindlich und eignet sich zum Befestigen, Montieren und Laminieren von Schaumstoffen, niederenergetischen Kunststoffen, Gummi, EPDM und Folien. Das eingearbeitete Polyestergerlege garantiert eine gute Dimensionsstabilität und eine vereinfachte Weiterverarbeitung.

Eigenschaften und Vorteile

- Gute Verarbeitbarkeit
- Herausragende Soforthaftung
- Exzellente Benetzungseigenschaften
- Gute Alterungsbeständigkeit

Klebebandaufbau



Gesamtdicke: 0,150 mm

	Material	Farbe	Dicke
Liner	Polyesterfolie	Transparent	0,050 mm
Klebstoff	Modifiziertes Acrylat	Transparent	0,150 mm
Träger	Polyestergerlege	Weiß	-
Klebstoff	-	-	-
Liner	-	-	-



ANWENDUNGEN

- Laminierung von unterschiedlichsten Substraten, einschließlich niederenergetischer und rauer Oberflächen



Standard Rollengröße

- 1380 mm Breite, 250 Laufmeter

Abweichende Rollenmaße sind auf Nachfrage erhältlich.

Technische Daten

Alle Tests erfolgten unter Standard-Prüfbedingungen. Die hier angegebenen Werte entsprechen typischen Werten und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden.

Eigenschaft	Testmethode	In Anlehnung An	Wert
180° Schälfestigkeit auf Stahl bei 20°C		AFERA 5001	38* N/25mm
Statische Scherfestigkeit bei 20°C		AFERA 5012	5 N/625mm ²
Temperatureinsatzbereich	-	-	-40°C bis +80°C
Kurzzeitiger Temperatureinsatzbereich	-	-	Bis +120°C

*Kohäsionsbruch

Wichtige Hinweise

- Es ist **Saint-Gobain** nicht möglich, jede Anwendung unserer Produkte vorherzusehen oder zu überwachen. Wir empfehlen daher dringend, das Produkt vor dem kommerziellen Einsatz unter den jeweiligen Anwendungsbedingungen zu testen.
- Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, sowie frei von Öl, Fett, Staub und Schmutz sein. Wir empfehlen die Reinigung mit Isopropylalkohol.
- Klebeband mit gleichmäßigem Druck von 100-150 kPa auftragen, um guten Kontakt zwischen Klebeband und zu verklebendem Werkstoff sicherzustellen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 15°C und 40°C liegen. Von der Verarbeitung unter 15°C wird abgeraten, da der Klebstoff bei niedrigen Temperaturen zu fest ist und möglicherweise nicht optimal bindet.
- Die Klebkraft baut sich nach dem Auftragen langsam auf, die Endklebkraft ist typischerweise nach 72 Stunden erreicht. Der Aufbau der Klebkraft kann durch Erwärmen auf über 40°C beschleunigt werden.
- Lagerfähigkeit: Bis zu 12 Monate nach Einkauf bei Lagerung in der Originalverpackung unter Temperaturen bis 21°C und 50% relative Luftfeuchte. Direkte Sonneneinstrahlung sowie große Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.
- Die im Datenblatt aufgeführten Werte sind Durchschnittswerte. Die Angaben sind nicht verbindlich, stellen keine Garantie dar und sind somit nicht für technische Spezifikationen bestimmt.
- Sofern nicht speziell vereinbart, behalten wir uns das Recht vor, Rohmaterial aus mehr als einer Quelle zu verwenden, sofern die in diesem Datenblatt angegebenen Eigenschaften davon nicht beeinflusst bzw. verändert werden.



Saint-Gobain Tape Solutions

Nordamerika | Südamerika | Europa | Asie

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte
tapesolutions.saint-gobain.com

WICHTIG: Der Benutzer ist dafür verantwortlich, die Eignung und Sicherheit der Produkte von Saint-Gobain unter allen vorgesehenen Einsatzbedingungen sicherzustellen, und zu prüfen ob die zur Verwendung vorgesehenen Materialien sämtliche anwendbaren und regulatorischen Anforderungen erfüllen. Saint-Gobain übernimmt keine Verantwortung für Produktfehler, die aufgrund eines unsachgemäßen Gebrauchs der vom Unternehmen bereitgestellten Materialien entstehen und aus der Konstruktion, Herstellung oder Anwendung der Produkte hervorgehen, in denen diese Materialien verwendet werden.

GARANTIE: Saint-Gobain Corporation gewährleistet für einen Zeitraum von 12 Monaten, dass diese(s) Produkt(e) keinerlei Herstellungsfehler aufweist (aufweisen). Die ausschließliche Verpflichtung des Unternehmens gemäß den anwendbaren Produktgarantien besteht im Ersatz des nachweislich defekten Teils, oder - in unserem eigenen Ermessen - in der Erstattung des Kaufpreises. SAINT-GOBAIN LEHNT ALLE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK AB.

Formular-Nr. 1988D | © Saint-Gobain Juni 2024 | Alle genannten Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen von Saint-Gobain Tape Solutions oder verbundenen Unternehmen, die Teil der Saint-Gobain-Gruppe sind.